FAÏENCE VERTE FA170

PRESENTATION :

En pâte lisse
Couleur en humide : verte
Couleur en cuit : verte

ANALYSE CHIMIQUE SUR CRU :

PF	SiO^2	Al^2O^3	Fe^2O^3	TiO^2	CaO	MgO	Na^2O	K^2O
10,40	70,36	19,40	1,03	1,04	5,58	2,24	0	0,35

RETRAIT DE SÉCHAGE À 110° C : 6 %
PERTE AU FEU À 1000°C : 11,2%

CARACTÉRISTIQUES APRÈS CUISSON :

Température	Retrait cuisson	Absorption d'eau	Dilatation 10^{-7}		
			20-400 °C	20-500 °C	20-600 °C
1000 °C	1,50%	12,80%	76	80	85