

FICHE TECHNIQUE - DOLOMIE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Référence produit	MAT_122
Nom du produit	Dolomie
Application	Matière première utilisée dans l'industrie céramique
Fournisseur	PETER LAVEM Paris 31 rue Gay Lussac 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Téléphone	01 49 62 08 21
Fax	01 49 62 08 22
Email	info@peterlavem.fr
Site	www.peterlavem.fr



2. ANALYSE CHIMIQUE

Li ² O		ZnO		Cr ² O ³		CaF ²	
Na ² O		MnO		B ² O ³		BI ² O ³	
K ² O		CdO		V ² O ⁵		P ² O ⁵	
MgO	22,01	CaO		MnO ²		BeO	
CaO	30,6	NiO		SiO ²		CeO ²	
SrO		Al ² O ³	0,03	TiO ²		CuO	
BaO		Fe ² O ³	0,05	ZrO ²		Pr ² O ³	
PbO		SB ² O ³		SnO ²		PF	47,7

3. PROPRIETES PHYSIQUE ET CHIMIQUE

Aspect physique	Poudre	Index d'acidité	
Etat	Solide	Tension superficielle	293,15 din/cm
Couleur en cuit			
Odeur	Néant		

4. DONNEES DILATOMETRIQUES ET CERAMIQUE

20 - 300°C		Point de fusion	> 800°C
		Retrait de séchage	
		Retrait de cuisson	
		Porosité	

5. GRANULOMETRIE

> 10 μ	98,14 %	> 70 μ	1,6 %
> 25 μ	95,22 %	> 100 μ	1,4%
> 40 μ	10,1 %		

6. RECOMMANDATIONS

Matière première inorganique. N'est pas classée dans le groupe de matière nocives d'après la Directive CE 67/548/EEC et dernières modifications.